

# Painttex<sup>®</sup> - PXV 200

Mezivrstva se speciálními izolačními schopnostmi zamezující průniku zbarvujících látek obsažených ve dřevu. Vodou ředitelný nátěr na bázi speciálních pryskyřic pro dřevěné výrobky ve venkovním prostředí, např. okna dveře apod. Vytváří silnou izolační vrstvu díky vysokému obsahu sušiny. Dobře brousitelný. Šetrný vůči životnímu prostředí. Jemný neutrální zápach.

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>Zpracování</b>            | Stříkáním, natíráním. Používat v objektech pro průmyslové zpracování.                         |  |
| <b>Podklad</b>               | Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.  |  |
| <b>Barevné odstíny</b>       | Bílá  |  |
| <b>Další úprava</b>          | Film tvořící vodou ředitelné lazury Painttex <sup>®</sup>                                     |  |
| <b>Spotřeba</b>              | Pro dosažení izolačních schopností je zapotřebí podle dřeviny 170-190 ml/m <sup>2</sup> .     |  |
| <b>VOC 2010</b>              | Kat H / Basis Wb / max hodnota 130 gr/ltr / IST je 45 gr/ltr.                                 |  |
| <b>Pokyny pro zpracování</b> | Konzistence:  | Nanášet neředěné.  |
|                              | Nanášení:   | Airmix :<br>tryska 0,28 – 0,33 , pistolový filtr 100 – 180 mash  |
|                              | Viskozita:  | 2500 – 3000 mPas   |
|                              | Síla mokrého filmu:   | Max. 200 µm.   |
|                              | Ředidlo:  | Voda.  |
|                              | Čistění nástrojů:   | Vodou.   |
|                              | Teplota při zpracování:   | Teplota materiálu, podkladu a okolí by neměla být nižší, než 10°C.   |
|                              | Doba schnutí při 20 °C, 65-75 % relativní vlhkosti  | Brousitelné po cca. 2 – 4 hodinách. V sušícím tunelu (40°C) po cca. 1 – 2 hodinách. Pro dosažení izolačních schopností je vhodné nechat materiál schnout 24 hodin. |
|                              | Odolnost proti povětrnosti:   | PXV 200 se nedoporučuje, jako samostatný venkovní nátěr.   |
|                              | Vlhkost dřeva:  | 10 – 12 %  |
| Skladování:                  | Skladujte v chladu. Chraňte před mrazem. V originálně uzavřených obalech skladovatelné 1 rok. |  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Balení</b>   | 5 litrů, 20 litrů |
| <p>Údaje uvedené v technickém listu jsou nezávazné, vycházejí ze zkušeností z praxe a provedených zkoušek. V každém případě doporučujeme před zpracováním provést zkoušku materiálu, protože nemáme vliv na rozmanitost surovin, podkladních materiálů a systému nanášení. Údaje neobsažené v technickém listu musejí být vždy písemně potvrzeny výrobcem. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí předchozí svou platnost.</p> <p>Vydáno 10/2013</p> |                   |

